


Tabela de Dosagens de Betões de Agregados Leves de Enchimento Leca® (Produção de 1m³ de betão)			Agregados Leves Leca®			Areia AF0/2	Cimento CEM II-B/L 32.5N	Água		
			L	M	S			Efectiva	Absorção	
Autores: Jorge Lourenço Hugo Costa 			0,58	0,58	0,65	2,63	3,05	--	--	ρ_{p0} (kg/dm³)
			0,33	0,32	0,36	1,48	--	--	--	--
			11,0	0,5	0,5	--	--	--	--	H _p (%)
			9,0	18,0	16,0	--	--	--	--	--
			21,5	20,0	17,0	--	--	--	--	A _S (%)
			Referência	Resistência f _{icm} (Mpa) 7dias/28dias	Densidade	Vap (litros)	Vap (litros)	Vap (litros)	kg	kg
F0.5D0.50.L	0,3	0,50	1035				100	25	35	
F0.5D0.50.M	0,5	0,50		1055			110	30	60	
F1D0.55.M	1,0	0,55		1055			140	35	60	
F1D0.60.L		0,60	1035				160	40	35	
F2D0.65.M	2,0	0,65		1055			200	50	60	
F2D0.70.S		0,70			1110		180	65	65	
F2D0.75.L		0,75	1035				280	70	35	
F4D0.90.S.AF	4,0	0,90			1110	158	210	100	65	
F4D0.95.M.AF		0,95		1055		158	300	100	60	
F6D1.05.S.AF	6,0	1,05			1110	260	220	125	65	
F6D1.10.M.AF		1,10		1055		340	260	125	60	
F8D1.15.S.AF	8,0	1,15			1110	290	260	140	65	
F8D1.20.M.AF		1,20		1055		370	300	140	60	